

CASSIDA FLUID CP

Техническая информация

Синтетический антикоррозионный
защитный состав для оборудования пищевой
промышленности

CASSIDA FLUID CP - это простой в обращении, экономичный в использовании полностью синтетический антикоррозионный защитный состав, специально предназначенный для оборудования, используемого в производстве и упаковке напитков и продуктов питания.

Антикоррозионный состав производится на основе тщательно подобранных синтетических базовых масел и специальных присадок, которые отвечают самым строгим требованиям пищевой промышленности.

Зарегистрирован NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазочного материала с пищевыми продуктами. Выпускается в соответствии с внутренними стандартами качества FLT на производстве, где внедрены основные принципы HACCP и GMP (надлежащая производственная практика), а также сертифицированном по ISO 9001 и ISO 21469.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

- NSF H1
- Kosher



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежно защищает от коррозии, образуя тонкую высокоэффективную молекулярную пленку на поверхности деталей
- Прекрасная совместимость с основными материалами
- Не содержит силиконов, кислот и смол
- Моментально вытесняет воду и влагу
- Отличная проникающая способность
- Легкий и экономичный в применении
- Легко смывается
- Нейтральный запах и вкус

CASSIDA FLUID CP также выпускается в аэрозольной упаковке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты:

- Оборудования всех видов во время транспортировки и продажи
- Металлических деталей и инструментов после гальванической обработки и процессов очистки
- Корпусов редукторов, шестерней, муфт и приводных валов
- Измерительных приборов, прецизионных инструментов и т.д.

В качестве временной защиты:

- Компонентных узлов

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Металлические поверхности должны быть очищены и высушены перед применением CASSIDA FLUID CP. Состав может наноситься с помощью кисти, автоматических и ручных распылителей. Во многих случаях рекомендуется нанесение в погружных ваннах.

МЕТОД ОЧИСТКИ

Поверхности и металлические детали, обработанные CASSIDA FLUID CP, должны быть очищены специальным очистителем, например CASSIDA FLUID FL 5, и питьевой водой перед эксплуатацией на пищевом производстве.

СОВМЕСТИМОСТЬ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Совместим с эластомерами, уплотнителями, прокладками, красками, обычно используемыми в смазочных системах пищевого оборудования.

ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Все смазочные материалы, предназначенные для пищевого оборудования, необходимо хранить отдельно от других смазочных веществ, химикатов и продуктов питания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Температура хранения 0°C...+40°C. При указанных выше условиях рекомендуется хранить состав не более 5 лет с даты производства. Вскрытая упаковка может храниться в течение 2 лет (или 5 лет с даты производства, в зависимости, от того, какой срок раньше наступит).



FUCHS LUBRITECH GMBH
Werner-Heisenberg-Straße 1
67661 Kaiserslautern / Germany
T: +49 (0) 6301 3206-0
F: +49 (0) 6301 3206-940
www.fuchs-lubritech.com

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
		CASSIDA FLUID CP
Показатель	Метод	
Регистрационный номер NSF		150106
Цвет		Янтарный
Плотность при 15 °C кг/м ³	ISO 12185	810
Кинематическая вязкость при 20 °C мм ² /с	ISO 3104	4.9*
Кинематическая вязкость при 40 °C мм ² /с	ISO 3104	3.8*
Температура вспышки °C	ISO 2592	> 60
Защита от коррозии** месяцев	ISO 3016	
Хранение в закрытом помещении		12
Хранение на улице под крышей		6

* Значения вязкости с учетом растворителя

** Продукт прошел интенсивные испытания в климатической камере конденсации (KFW) в соответствии с DIN EN ISO 6270, в камере соляного тумана по DIN EN ISO 9227. Приведенные данные основываются на полученных результатах лабораторных и расширенных промышленных тестов. Максимальный срок хранения может отличаться в зависимости от условий окружающей среды.



FUCHS LUBRITECH GMBH
Werner-Heisenberg-Straße 1
67661 Kaiserslautern / Germany
T: +49 (0) 6301 3206-0
F: +49 (0) 6301 3206-940
www.fuchs-lubritech.com

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании